

粉体涂料专用环氧树脂

树脂类别	环氧当量(g/eq)	ICI 粘度(P/150°C)	软化点(°C)	色相(Gardner)	特性
GESR901S	450~480	3.5~5.5	68~74	1MAX	绝缘粉末用
GESR902S	600~630	16~22	80~90	1MAX	
GESR903S	700~750	27~40	86~96	1MAX	
GESR904S	780~810	56~70	94~100	1MAX	
GESR907S	1450~1600	120~160	120~130	1MAX	