

MASTER BATCH 系列

树脂类别	环氧当量(g/eq)	ICI 粘度 (P/150°C)	软化点(°C)	特性
GESR902P	700-750	12-28	75-85	高流动性
GESR903P	750-800	30-45	85-98	高流动性
GESR924	720-770	22-35	85-97	高流动性